



## Verlege- und Lagerungshinweise

Alle Waren, die entgegen dieser Verlegeanleitung verarbeitet werden, können Schaden nehmen und unterliegen damit nicht mehr unserer Gewährleistungspflicht. Jeder Palette ist mind. ein Verlegehinweis beigefügt. Sollten Sie keinen Verlegehinweis bekommen haben, so sind Regressansprüche wegen falscher Verlegung an uns dennoch ausgeschlossen, da im MHS Betonstufenprospekt und auf unserer Homepage [www.mhs.de](http://www.mhs.de) Informationen zu unseren Betonprodukten ebenfalls einsehbar sind.

### **MHS-Winkelstufen**

in Sichtbeton, maschinell, mit leichter Konizität gefertigt, Antrittkante gefast mit einer Betongüte der Druckfestigkeitsklasse C35/45. Die Stufen sind im Bereich des Kellerhalses im Steigungsverhältnis 18 x 26 cm auf bauseits erstellter beidseitiger Untermauerung, 11,5 cm stark, mit leichtem Gefälle einzubauen.

### **MHS-Blockstufen**

mit Rückseitiger Aussparung in Sichtbeton, maschinell, mit leichter Konizität, gefertigt, Antrittkante gefast, mit einer Betongüte der Druckfestigkeitsklasse C35/45 gemäß DIN EN 13198 und DIN EN 13369. Die Stufen sind im Steigungsverhältnis von 18 x 26 cm bzw. 16 x 30 cm auf bauseitigen Unterbau in erforderlicher Betonbettung aus C12/15 mit leichtem Gefälle im Bereich der Außenanlage zu verlegen.

### **MHS-Vollblockstufen**

in Sichtbeton, maschinell gefertigt, Antrittkante gefast, mit einer Betongüte der Druckfestigkeitsklasse C35/45 gemäß DIN EN 13198 und DIN EN 13369. Die Stufen sind im Steigungsverhältnis 15 x 33 cm auf bauseitigen Unterbau in erforderlicher Betonbettung aus C12/15 mit leichtem Gefälle im Bereich der Außenanlage zu verlegen.

### **Zementreaktionen/Ausblühungen:**

Ausblühungen (Kalkausscheidungen) auf Betonoberflächen entstehen oft bei kühler und nasser Witterung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Garantien auf derartige Reaktionen übernehmen können, da niemand auf diese chemisch-physikalischen Vorgänge Einfluss nehmen kann. Reklamationen und Ersatzansprüche aus derartigen Vorgängen müssen wir deshalb ablehnen. Ausblühungen werden jedoch i.d.R. im Laufe der Zeit durch Bewitterung gelöst und abgewaschen.

### **Farbunterschiede:**

Unsere Produkte werden mit zementgebundenem Naturstein hergestellt. Trotz sorgfältigster Anwendung bzw. Beachtung der Rezepturen und Kontrolle der Rohstoffe kann es zu Farbschwankungen kommen. Farbschwankungen aus dem Naturmaterial heraus sind unvermeidbar, sodass wir bei fehlender Farbgleichheit eine Haftung nach §§ 434 BGB ablehnen müssen. Farbdifferenzen werden i.d.R. durch Witterungseinflüsse ausgeglichen.

### **Mängel:**

Sichtbare Mängel sind grundsätzlich vor der Verarbeitung oder Verlegung anzuzeigen. Mit Verlegung der Produkte ist der Zustand dieser anerkannt und nicht mehr reklamationstauglich. Mängel sind schriftlich anzuzeigen und mit Fotos zu belegen. Trocknungs- und Schwindrisse unter 0,3 mm beeinträchtigen die Gebrauchsfähigkeit der Stufen nicht und sind somit nicht reklamationstauglich.

### **Lagerung:**

Stufen trocken lagern, da sonst feuchtigkeitsbedingte Farbunterschiede entstehen und die Stufen Schaden nehmen können. Geöffnete Paletten wieder abdecken und vor Regen und Feuchtigkeit schützen.